



## CROMASPRAY

CRSA 1 EMAILÉ HS NOIR SATINÉ



Finition composée de résines acryliques thermoplastiques à séchage très rapide et de pigments de haute qualité.

### INSTRUCTION

- Agiter le spray environ une minute après avoir entendu le mélangeur.
- Appliquer sur une surface métallique dégraissée et sans rouille. Sur plastique comme PS ou PP appliquer une couche d'ancrage.
- Appliquer en couches minces pour de meilleurs résultats. Nous conseillons trois couches minces plutôt qu'une couche épaisse, possible de peindre 15 minutes après application.
- Retourner le spray pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se coince, remplacez-le par un neuf.
- Ne pas appliquer sur les équipements connectés et utiliser le produit dans des zones ventilées.

### SUPPORT

- Surfaces propres, sèches et exemptes de corrosion.
- Sur les plastiques et les polyester, appliquer une couche d'ancrage.

### CARACTERISTIQUES

COUCHES	3
ÉPAISSEUR COUCHE SÈCHE	15 microns/Coucher
BRILLANCE ( 60°)	70-50%
SEC AU TOUCHER (ASTM D-1640 ISO 1517)	10´
SÉCHAGE FINAL (ASTM D-1640 ISO 1517)	12h.
PEINDRE	Après de 15´
COULEUR	Noir
DILUANT	Mélange de disolvants
PROPERGOL	DME

- Séchage express
- Ne contient pas de plomb ou d'autres métaux lourds
- Grande puissance de remplissage
- Facile à poncer
- Utilisable avec n'importe quelle finition Cromauto poncée ou sans ponçage.