

## **DIAMOND 1000 HS MATE**

VERNIS ACRYLIQUE MAT

Vernis acrylique mat HS de deux composants.

### **PRODUITS**

VERNIS ACRYLIQUE DIAMOND 1000 HS  
DURCISSEUR CRH 15 LENT  
DURCISSEUR CRH 20 MOYEN

### **PROPRIETES**

- Application simple.
- Aspect mat uniforme.
- Augmente la productivité du séchage à l'air ou séchage IR.
- Résistance optimale à la lumière et aux agents atmosphériques.
- Conformité COV conforme à la directive 2004/42/CE.
- Séchage à l'air très rapide et temps d'attente réduit entre l'application des différentes couches.

### **SUPPORT**

- Finitions bicouche CROMAQUA Y CROMACRYL (eau et solvant).
- Toutes les finitions propres et poncées.

## DIAMOND 1000 HS MATE

VERNIS ACRYLIQUE MAT

## PRÉPARATION DU PRODUIT

		Panneau horizontal ou semi-reparations		
		Volume	Poids	Diluant
<b>RAPPORT DE MÉLANGE VOLUME</b>	CRH 20	2:1	100-50	5-10%
	CRH 15	2:1	100-50	5-10%
<b>VOC</b>	515G/L			
<b>POT-LIFE</b>	CRH 20	3 h.		
	CRH 15	2 h.		
<b>VISCOSITÉ D'APPLICATION</b>	DIN 4	18-20 S		
<b>ÉQUIPEMENT D'APPLICATION</b>	PISTOLET HLVP	Buse	Distance	Pression
	SUCCION	1,4.-1,6 mm.	10-15 cm.	2,5.-3 bar.
	GRAVITÉ	1,3.-1,4 mm.	10-15 cm.	1,8.-2,2 mm.
<b>ÉPAISSEUR SÈCHE</b>	2 complète couches			
<b>DÉSOLVATION AVANT ÉTUVAGE</b>	10-15 min. entre couches Complètement mat avant étuvage (selon la cabine).			
<b>ÉPAISSEUR DE COUCHE RECOMMANDÉE</b>	50-60			
<b>TEMPS DU SÉCHAGE</b>		CRH 20	CRH 15	
	AU TOUCHER	30min.	20min.	
	SEC ÉTUVAGE	3h.	3h.	
	FOUR	30min-60°		
<b>SÉCHAGE PAR INFRAROUGES</b>	PONÇAGE	10 min.	No	
	ONDE MOYENNE	12-15 min.	No	

**DIAMOND 1000 HS MATE**

VERNIS ACRYLIQUE MAT

**PREPARATION DE LA SURFACE**

- Nettoyer la surface à l'eau et au savon. Rincer et sécher.
- Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation. Essuyer avec un chiffon propre.
- Effectuer les réparations nécessaires.
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final.
- Essuyer avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d'essuyage.

**APPLICATION DU VERNIS**

Quand la base mate est complètement mate appliquer le vernis en deux couches pleines en attendant le mat complet entre les deux.

**RESISTENCE CHIMIQUE**

Le vernis dure a cœur est résistant à des courtes expositions au produits chimiques mentionnés ci-dessous:

- Hydroxyde de sodium
- Acide sulfurique
- Acide phosphorique
- Ammoniaque

**STOCKAGE**

Garder à couvert dans un endroit frais et ventilé, éviter l'exposition directe au soleil. Température conseillée entre 5° C et 30° C.

Durée du produit dans le pot: au moins deux ans depuis sa date de fabrication. Passé ce temps consulter notre département technique.

**NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT**

Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvant.

**DIAMOND 1000 HS MATE**

VERNIS ACRYLIQUE MAT

**SANTE ET SECURITE**

Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Contenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau et les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l'usage d'un appareil respiratoire avec approvisionnement d'air durant l'exposition aux vapeurs ou à la brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie. L'information incluse ici représente l'état actuel de nos connaissances et son objectif est de servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines propriétés des produits ni leurs applications spécifiques.

Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.