

FILLER 205 FAST GRIS/GREY

APAREJO ACRILICO HS RAPIDO
2K HS FAST FILLER

Aparejo acrílico de alto contenido en sólidos de rápido secado.

PRODUCTOS

FILLER 205 FAST GRIS / GREY
CATALIZADOR CRH 20 MEDIO
CATALIZADOR CRH 15 LENTO

CAMPO DE APLICACION

- Destinado al repintado de automóviles, motocicletas y vehículos industriales.
- Puede utilizarse sobre pintados antiguos una vez desengrasados y lijados.
- Destaca por su alto espesor y rapidez de lijado.
- Aumenta la productividad en el secado al aire, horneado bajo o secado por IR.
- Puede utilizarse para reparación de parches, paneles y en reparaciones globales.
- Cumple el VOC, conforme a la directiva 2004/42/CE.
- Proporciona un secado al aire muy rápido y permite tiempos cortos de evaporación entre manos y horneado.

SUBSTRATOS

- Adherencia sobre aluminio, acero, acero galvanizado y electrocincado una vez desengrasados y limpios. Se recomienda la aplicación de una imprimación para su protección anticorrosiva.
- Adherencia sobre varios tipos de plásticos como el PP-EPDM, PVC, PA, PC, MA, SMC y NORYL. Sobre GRP se recomienda lijar y desengrasar.
- Todos los acabados limpios y lijados (no se recomienda en acabados acrílicos termoplásticos).

FILLER 205 FAST GRIS / GREY

APAREJO ACRILICO HS RAPIDO
2K HS FASTFILLER

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PROPORCIÓN DE MEZCLA	Panel horizontal o Reparaciones medias	Volúmen	Peso	Disolvente
		CRH 20	4:1	100:15
CRH 15	4:1	100:15	10-15%	
VOC	492G/L			
VIDA DE LA MEZCLA	CRH 20	20-30 min.		
	CRH 15	30-40 min.		
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C	DIN 4	70-80 S		
EQUIPO DE APLICACIÓN	PISTOLAS HLVP	Boquilla de fluido	Distancia	Presión
	GRAVEDAD	1,6.-1,8 mm.	10-15 cm.	2-2,5 bares
NÚMERO DEMANOS	½ mano y dos manos completas			
TIEMPO DE EVAPORACIÓN	5-10 min. entre manos. 10 min. antes de hornear (depende de la cabina de pintado). A temperaturas superiores a 30° aconsejamos utilizar catalizador CRH 15, disolvente CRS 390 un 15%			
EPS	75-120			
SECADO		CRH-20	CRH-15	
	TACTO	30 m.	25 m.	
	SECO HORNO	20m.- 60°	30m.- 60°	
	LIJADO	1h-1,5h P320	2h P320	
SECADOPORIR	TIEMPO DE EVAPORACIÓN	5 min.	10 min.	
	ONDA MEDIA	10-12 min.	10-12 min.	

FILLER 205 FAST GRIS / GREY

APAREJO ACRILICO HS RAPIDO
2K HS FASTFILLER

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapa polvos.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados.
Duración en el envase al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar disolvente limpiador de pistola.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado.

Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales. La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.