

FILLER 205 FAST GREY

APPRÊT ACRYLIQUE HS RAPIDE

Apprêt acrylique avec un fort contenu en solides de séchage rapide.

PRODUITS

FILLER205FASTGREY
DILUANT CRH 20 MOYEN
DILUANT CRH 15LENT

PROPRIETES

- Destiné aux refinish des voitures, motos et véhicules industriels.
- Peut s'utiliser sur peintures originales une fois dégraissées et poncées.
- Se démarque comme maxi garnissant et sa rapidité de ponçage.
- Augmente la productivité du séchage à l'air, four faible ou séchage IR.
- Peut-être utiliser pour les raccords, panneaux et peintures complètes.
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE.
- Permet un séchage à l'air très rapide et de temps d'évaporation courts entre les couches et la mise au four.


SUPPORT

- Adhérence sur aluminium, acier et acier galvanisé une fois dégraisse et propres. Il est recommandé l'application d'une imprimassions pour sa protection anti corrosion.
- Toutes les finitions propres et poncées (il n'est pas recommandé pour des finitions acryliques thermoplastiques).

FILLER 205 FAST GREY

APPRET ACRILIQUE HS RAPIDE

PRÉPARATION DU PRODUIT

RAPPORt DE méLAngE vOLUmE	CRH 20	Panneau horizontal ou semi-réparations		
		Volume	Poids	Diluant
	CRH 15	4:1	100:15	10-15%
vOC	492G/L			
POT-LIFE	CRH 20	30-40 min.		
	CRH 15	60 min.		
 vISCOSITé D'APPLICATIOn	DIN 4	70-80 S		
éQUIPEmENT D'APPLICATIOn	PISTOLET HLVP	Buse	Distance	Pression
	GRAVITé	1,6.-1,8 mm.	10-15 cm.	2-2.5 bars
éPAISSEUR SêCHE	½ couches et 2 couches complètes.			
DéSOLvATIOn AvANT éTUvAgE	5-10 min. entre couches. 10 min. avant étuvage (selon la cabine).			
éPAISSEUR DE COUCHE RECOmmANDéE	75-120			
TEmPS DE SéCHAgE		CRH-20	CRH-15	
	AU TOUCHER	30 m.	25 m.	
	SEC éTUVAGE	30m.- 60°	30m.- 60°	
	PONçAGE	2h P320	2h P320	
SéCHAgE PAR INFRAROUgES	TEMPS D'EvAPORATIOn	5 min.	10 min.	
	ONDE MOYENNE	10-12 min.	10-12 min.	

FILLER 205 FAST GREY

APPRET ACRILIQUE HS

PREPARATION DE LA SURFACE

- Nettoyer la surface à l'eau et au savon. Rincer et sécher.
- Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation. Essuyer avec un chiffon propre.
- Effectuer les réparations nécessaires.
- Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final. Essuyer avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d'essuyage.

STOCKAGE

Garder à couvert dans un endroit frais et ventilé, éviter l'exposition directe au soleil. Température conseillée entre 5° C et 30° C.

Durée du produit dans le pot: au moins deux ans depuis sa date de fabrication. Passé ce temps consulter notre département technique.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvant.

SANTE ET SECURITE

Pour utilisation professionnelle uniquement. Garder hors portée des enfants. Attention! Contenu inflammable. Les vapeurs et la brume de la pulvérisation sont nocifs. Irrite la peau et les yeux. Manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris la totalité des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux. Assurez-vous que tous les employés aient connaissances des feuilles de renseignements de sécurité des matériaux, et des toutes les substances chimiques auxquelles ils ont accès. Le fabricant recommande l'usage d'un appareil respiratoire avec approvisionnement d'air durant l'exposition aux vapeurs ou à la brume du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les consignes de ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie. L'information incluse ici représente l'état actuel de nos connaissances et son objectif est de servir comme guide de nos produits et de leurs usages, mais ne garantit pas ni certaines propriétés des produits ni leurs applications spécifiques.

Suivez toutes les consignes des étiquettes des produits.